

Datum: 2006.02.15

**28011 – siva, 1 KG****Masa za brtvljjenje**

---

ŠIFRANAZIV

---

**PROIZVOD**

*Masa za brtvljjenje* je sredstvo na bazi elastomernih masa u otopini koja se stvrđnjava na sobnoj temperaturi. Proizvod se stvrđnjava u čvrstu, ali fleksibilnu brtvu ne stvarajući pukotine čak ni na visokim temperaturama. Izvrsno prianja na grube ili obojene metale. Nanosi se četkom, a nakon potpunog sušenja može se prebojati. Koristi se u automobilskoj i metalnoj industriji za brtvljjenje zavarenih, vijčanih i prekloppljenih metalnih spojeva.

**NAČIN UPOTREBE**

Za čišćenje površina koristiti sintetički razrjeđivač. Nanesite proizvod čvršćom četkom. Preporučena temperatura primjene iznosi od +5 do +35°C.

**TEHNIČKI PODACI**

Svojstvo	Vrijednost i jedinica mjere	Odstupanje
Boja	Siva	//
Suho na dodir (23°C, 55% RV)	4 min	//
Brzina potpunog sušenja (23°C, 50% RV)	~ 2 mm u 24 sata	//
Temperatura primjene	+5° - +35°C	
Trajanje	18 mjeseci od datuma proizvodnje u zatvorenom originalnom pakiranju na suhom i tamnom mjestu, in cool pri temperature manjoj od +30°C	
Pakiranja	Limenke od 1 KG	

\* Radi široke primjene masa za brvtlijenje, savjetuje se testiranje proizvoda prije upotrebe!

**SIGURNOSNE MJERE**

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

**KLASIFIKACIJA TRANSPORTA**

Molimo Vas pogledajte zadnji *Sigurnosno tehnički list*.

**IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST**

Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvati odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMJENJEN ZA PROFESIONALNO UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA